

Vedlegg B Porsjonering resepter

LSO1

Proporsjonering av betong							SKANSKA
Prosjekt	3DP						
Resepthnummer	LS-01-M500-W,5-S,8-LS-10						
Tilskrevet kvalitet	M						
Utført av	Bachelor gruppe						
Dato	10.04.2021						

Initialparametre	Verdi
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,50
Luftinnhold	2,0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Noroem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Noroem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmateriale og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE (AS A FILLER)	10,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Fiber	Vol %	[kg/m ³]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Matraks	Verdi
Ønsket matrivolum [l/m ³]	500
Oppnådd matrivolum [l/m ³]	500
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	518
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	518
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	259,1
v/b	0,50
v/p	0,39

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	518,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	259,1
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	51,82
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2275

Blandeskjema	SKANSKA
---------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	LS-02-M500-W.5-S.8-LS-20
Tilsluttet kvalitet	M

Blandevolum	2200 liter
Dato:	
Tidspunkt for vanntilsetning:	
Ansvarlig:	
Utført av:	

Materialer	Resept kg/m ³	Sats kg	Fukt* %	Korr. kg	Oppveid** kg
Norcem Standard FA	0,0	0,000			0,000
Norcem Industri	496,7	1092,624			1092,624
	0,0	0,000			0,000
Elkem Microsilica	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
CALCINED CLAY	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
LIMESTONE	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
Normineral flyveske	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
Slagg	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
Fritt vann	248,4	548,412		-15,746	532,666
Absorbert vann	14,3	31,492			31,492
Ardd 0/8 mm nat. vask.	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
Ardd 0/2 mm nat. vask	1431,5	3149,248	0,5	15,746	3164,992
Ardd 8/16mm	0,0	0,000	0,5	0,000	0,000
Ardd 16/22 mm	0,0	0,000	0,5	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0,0	0,000	0,000
sp	0,0	0,000	82,5	0,000	0,000
LIMESTONE(AS A FILLER)	99,3	218,585	0	0,000	218,585
	0,0	0,000	0	0,000	0,000
	0,0	0,000	0	0,000	0,000
	0,0	0,000			0,000
	0,0	0,000			0,000

562,158

*Se instruks på etikett "Recept"

** NED: Våke mengde, oppå for silkestum

Fersk betong					
Tid etter vanntilsetning					
Synkmål					
Utbredelsesmål					
Luft					
Densitet					

Prøvestykker (antall)					
Uttegningsstidspunkt					
Terninger					
150x300 sylindre					
100x200 sylindre					

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	496,7
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	248,4
Absorbert vann	14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Ardal 8/16mm	0,0
Ardal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	99,35
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2290

volum ok

LS3

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	LS-03-M500-W,5-S,8-LS-30
Tilsett kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(σ·D _{sp})		0,50					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	52,0 %	15,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	30,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matraks	Verdi						
Ønsket matrikavolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matrikavolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	477						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	477						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	238,5						
v/b	0,50						
v/p	0,38						

Beregn

LS5

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	LS-05-M500-W, S-S 8-LS-50
Tilsett kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre

Verdi

m = v/(c*Σkp)

0,50

Luftinnhold

2,0 %

Sementtype

Andel

Andel klinker

Andel FA

Andel slagg

[kg/m³]

Alkalier

Klorider

Norcem Standard FA

0,0 %

82,0 %

18,0 %

0,0 %

3000

1,4 %

0,1 %

Norcem Industri

100,0 %

96,0 %

0,0 %

0,0 %

3130

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere

Type

Andel (av tot. b)

k

[kg/m³]

Alkalier

Klorider

Elkem Microsilica

Silika

0,0 %

1,0

2200

0,1 %

0,1 %

CALCINED CLAY

FA

0,0 %

1,0

2600

0,0 %

0,0 %

LIMESTONE

FA

0,0 %

1,0

2700

0,0 %

0,0 %

Normineral flyveaske

FA

0,0 %

0,0

2200

0,0 %

0,0 %

Slagg

Slagg

0,0 %

0,6

3000

0,0 %

0,0 %

Tilsetningsstoff

% av b

[kg/m³]

Tørrestoff

[kg/m³]

TS

Alkalier

Klorider

sp

0,0 %

1040

17,6 %

1282

0,0 %

0,0 %

LIMESTONE(AS A FILLER)

50,0 %

2700

100,0 %

2700

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

100,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

100,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

Fiber

Vol %

[kg/m³]

0,0 %

7800

0,0 %

910

Matris

Verdi

Ønsket matrisvolum [l/m³]

500

Oppnådd matrisvolum [l/m³]

500

Effektivt bindemiddel [kg/m³]

442

Totalt bindemiddel [kg/m³]

442

Klinkerandel i effektivt bindem.

96,0 %

Silikaandel i effektivt bindem.

0,0 %

Silikaandel i totalt bindem.

0,0 %

FA- andel i effektivt bindem.

0,0 %

FA-andel i totalt bindem.

0,0 %

Slaggandel i effektivt bindem.

0,0 %

Slaggandel i totalt bindem.

0,0 %

Totalt volum sementlim [l/m³]

443,9

Effektivt vanninnhold [l/m³]

220,9

v/b

0,50

v/p

0,37

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	441,8
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	220,9
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	220,90
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2329

MV1

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP						
Reseptnummer	MV-01-M400-W,4-S,8						
Tilskrevet kvalitet	M						
Utført av	Bachelor gruppe						
Dato	10.04.2021						

Initialparametre	Verdi						
m = $v/(c+D_{kp})$	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterier og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,0	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	

Fiber	Vol %	[kg/m ³]
	0,0 %	7300
	0,0 %	910

Matris	Verdi						
Ønsket matrisvolum [l/m ³]	400						
Oppnådd matrisvolum [l/m ³]	400						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	461						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	461						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	332,2						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	184,4						
v/b	0,40						
v/p	0,29						

Beregnet

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	461,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	184,4
Absorbert vann	17,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1729,7
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	3,69
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2393

volum ok

MV2

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepthnummer	MV-02-M450-W.4-S.8
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(c+Dkp)		0,40					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	450						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	450						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	538						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	538						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	388,0						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	215,4						
v/b	0,40						
v/p	0,31						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	538,5
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	215,4
Absorbert vann	15,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1580,6
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	4,31
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2351

volum dk

MV3

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	MV-03-M500-W,4-S.8
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,40						
Lufthold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrstoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	616						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	616						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	246,4						
v/b	0,40						
v/p	0,32						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	616,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	246,4
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	4,93
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2309

volum ok

MV4

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	MV-04-M550-W,4-S.8
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma x_p)$	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,0	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matraks	Verdi						
Ønsket matrivolum [l/m ³]	550						
Oppnådd matrivolum [l/m ³]	550						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	693						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	693						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	499,7						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	277,4						
v/b	0,40						
v/p	0,34						

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	693,5
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	277,4
Absorbert vann	12,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1282,4
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,55
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2267

volum ok

MV5

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	MV-05-M800-W.4-S.8
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(c+5kp)		0,40					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2800	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matris		Verdi					
Ønsket matrisvolum [l/m ³]		800					
Oppnådd matrisvolum [l/m ³]		800					
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]		771					
Totalt bindemiddel [kg/m ³]		771					
Klinkerandel i effektivt bindem.		98,0 %					
Silikaandel i effektivt bindem.		0,0 %					
Silikaandel i totalt bindem.		0,0 %					
FA-andel i effektivt bindem.		0,0 %					
FA-andel i totalt bindem.		0,0 %					
Slaggandel i effektivt bindem.		0,0 %					
Slaggandel i totalt bindem.		0,0 %					
Totalt volum sementim [l/m ³]		555,6					
Effektivt vanninnhold [l/m ³]		308,4					
v/b		0,40					
v/p		0,35					

Betong

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	771,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	308,4
Absorbert vann	11,3
Årdel 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdel 0/2 mm nat. vask	1133,3
Årdel 8/16mm	0,0
Årdel 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,17
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2225

volum ok

MV6

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	MV-06-M850-W,4-S.8
Tilsett kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σkp)	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,8 %	1040	17,6 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m³]	650						
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	650						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	848						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	848						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementim [l/m³]	611,4						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	339,4						
v/b	0,40						
v/p	0,36						

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	848,5
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	339,4
Absorbert vann	9,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	984,1
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,79
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m³)	2183

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	WB-01-M500-W.3-S.8
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi
m = v/(c+Σkp)	0.30
Luftinnhold	2.0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0.0 %	82.0 %	18.0 %	0.0 %	3000	1.4 %	0.1 %
Norcem Industri	100.0 %	96.0 %	0.0 %	0.0 %	3130	0.0 %	0.0 %
	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	1000	0.0 %	0.0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b.)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0.0 %	1.0	2200	0.1 %	0.1 %
CALCINED CLAY	FA	0.0 %	1.0	2600	0.0 %	0.0 %
LIMESTONE	FA	0.0 %	1.0	2700	0.0 %	0.0 %
Normineral flyveaske	FA	0.0 %	0.0	2200	0.0 %	0.0 %
Slagg	Slagg	0.0 %	0.6	3000	0.0 %	0.0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] T S	Alkalier	Klorider
sp	0.8 %	1040	17.5 %	1262	0.0 %	0.0 %
LIMESTONE(AS A FILLER)	0.0 %	2700	100.0 %	2700	0.0 %	0.0 %
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %

Fiber	Vol %	[kg/m ³]
	0.0 %	7800
	0.0 %	910

Sammen

Matrisa	Verdi
Ønsket matrisevolum [l/m ³]	500
Oppradd matrisevolum [l/m ³]	500
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	715
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	715
Klinkerandel i effektivt bindem.	96.0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0.0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0.0 %
FA-andel i effektivt bindem.	0.0 %
FA-andel i totalt bindem.	0.0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0.0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0.0 %
Totalt volum sement [l/m ³]	443.9
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	214.6
v/b	0.30
v/p	0.25

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	715,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	214,6
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,72
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2377

volum ok

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	WB-02-M500-W,35-S,8
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi
m = v/(c+Skp)	0,35
Luftinnhold	2,0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Fiber	Vol %	[kg/m3]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Matriks	Verdi
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	662
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	662
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	231,7
v/b	0,35
v/p	0,29

Beregning

Betong

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	661,9
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	231,7
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,30
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2340

volum ok

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	WB-03-M500-W,4-S,8
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+Skp)$	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2800	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,8	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³ TS]	Alkalier	Klorider	
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	616						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	616						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	246,4						
v/b	0,40						
v/p	0,32						

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	616,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	246,4
Absorbert vann	14,3
Andel 0/8 mm nat. vask.	0,0
Andel 0/2 mm nat. vask	1431,5
Andel 8/16mm	0,0
Andel 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	4,93
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2309

volum ak

WB04

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	WB-04-M500-W,45-S,8
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma kp)$	0,45						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³ TS]	Alkalier	Klorider	
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	576						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	576						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	259,2						
v/b	0,45						
v/p	0,36						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	576,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	259,2
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	4,61
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2282

volum ok

Proporsjonering av betong	SKANSKA
----------------------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	WB-05-M500-W-5-S-8
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = $v/(c+\Sigma k_p)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2850	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,8 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	541						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	541						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	270,5						
v/b	0,50						
v/p	0,39						

Berogn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	540,9
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	270,5
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	4,33
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m³)	2258

volum dk

FA1

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	FA-1-M500-W,4-S,1-FA-10
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi
$m = v/(c+\Sigma kp)$	0,40
Luftinnhold	2,0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2800	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
FA	FA	10,0 %	0,0	2300	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³ TS]	Alkalier	Klorider
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Fiber	Vol %	[kg/m3]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Matriks	Verdi
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	577
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	641
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %
FA-andel i totalt bindem.	10,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	230,8
v/b	0,36
v/p	0,29

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	577,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	64,1
Slagg	0,0
Fritt vann	230,8
Absorbert vann	14,3
Årdel 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdel 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdel 8/16mm	0,0
Årdel 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,41
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2319

volum ok

FA2

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	FA-2-M500-W,4-S,1-FA-20
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi
$m = v/(c+\Sigma xp)$	0,40
Luftinnhold	2,0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
FA	FA	20,0 %	0,0	2300	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,0	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrstoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	

Fiber	Vol %	[kg/m ³]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Matriks	Verdi
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	535
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	669
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %
FA-andel i totalt bindem.	20,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementim [l/m ³]	443,9
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	213,9
v/b	0,32
v/p	0,26

Beregner

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	534,8
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	133,7
Slagg	0,0
Fritt vann	213,9
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,69
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2329

volum ok

FA3

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	FA-3-M500-W,4-S,1-FA-30
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+2k_p)$	0,40						
Lufthinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	30,0 %	0,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matrisvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matrisvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	489						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	699						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	30,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	195,6						
v/b	0,28						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	489,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	209,6
Slagg	0,0
Fritt vann	195,6
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,99
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2341

volum ok

FA4

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	FA-4-M500-W,4-S-1-FA-40
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma kp)$	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	40,0 %	0,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³ TS]	Alkalier	Klorider	
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	439						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	731						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	40,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	438,8
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	292,5
Slagg	0,0
Fritt vann	175,5
Absorbert vann	14,3
Ardal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Ardal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Ardal 8/16mm	0,0
Ardal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	7,31
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2354

volum ak

Proporsjonering av betong

SKANSK

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	FA-4-M500-W,4-S,1-FA-40
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σkp)	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	40,0 %	0,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	439						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	731						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	40,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	175,5						
v/b	0,24						
v/p	0,20						

Beregn

Ber egn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	438,8
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	292,5
Slagg	0,0
Fritt vann	175,5
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	7,31
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2354

volum ok

SV1

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SV1-M450-W50-LS20-SP-1
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σkp)	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2800	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE(AS A FILLER)	20,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Fiber	Vol %	[kg/m3]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Matriks	Verdi
Ønsket matriksvolum [l/m³]	450
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	450
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	434
Totalt bindemiddel [kg/m³]	434
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementim [l/m³]	388,0
Effektivt vanninnhold [l/m³]	217,1
v/b	0,50
v/p	0,36

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	434,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	217,1
Absorbert vann	15,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask.	1580,6
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	86,85
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m³)	2335

volum dk

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SV2-M450-V50-LS40-SP-1
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(c+Σkp)		0,50					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m³]	450						
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	450						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	401						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	401						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m³]	388,0						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	200,5						
v/b	0,50						
v/p	0,35						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	401,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	200,5
Absorbert vann	15,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1580,6
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	160,40
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2358

volum dk

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SV3-M550-W50-LS20-SP 5
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	20,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matrviksvolum [l/m ³]	550						
Oppnådd matrviksvolum [l/m ³]	550						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	559						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	559						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	499,7						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	279,6						
v/b	0,50						
v/p	0,40						

Beregnet

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	559,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	279,6
Absorbert vann	12,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1282,4
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	111,85
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2246

volum ok

SV4

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SV4-M550-W50-LS40-SP.5
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma xp)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matrisvolum [l/m ³]	550						
Oppnådd matrisvolum [l/m ³]	550						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	516						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	516						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	499,7						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	258,2						
v/b	0,50						
v/c	0,40						

Beregn

Beragn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	516,4
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	258,2
Absorbert vann	12,8
Årdel 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdel 0/2 mm nat. vask	1282,4
Årdel 8/16mm	0,0
Årdel 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	206,57
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2276

volum ok

AS1

Proporsjonering av betong	SKANSKA
----------------------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	AS-1-M500W,5-S,1-FA-5-LS20
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma kp)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	5,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	20,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	508						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	508						
Klinkerandel i effektivt bindem.	91,2 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	5,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	5,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	241,1						
v/b	0,48						
v/p	0,37						

Beregnet

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	482,3
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	25,4
Slagg	0,0
Fritt vann	241,1
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	101,53
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2296

volum ok

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	AS-2-M500W,5-S.1-FA-5-LS40
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	5,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	468						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	468						
Klinkerandel i effektivt bindem.	91,2 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	5,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	5,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	222,3						
v/b	0,48						
v/p	0,36						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	444,6
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	23,4
Slagg	0,0
Fritt vann	222,3
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	187,21
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2323

volum ok

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	AS-3-M500W,5-S,1-FA-15-LS20
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = $v/(c+\Sigma kp)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	15,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³ TS]	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	20,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	531						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	531						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81,6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	15,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	15,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	225,7						
v/b	0,43						
v/p	0,33						

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	451,4
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	79,7
Slagg	0,0
Fritt vann	225,7
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	106,21
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2309

volum ok

AS4

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	AS-4-M500W,5-S,1-FA-15-LS40
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(c+Σk _p)		0,50					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	15,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	488						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	488						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81,6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	15,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	15,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	207,3						
v/b	0,43						
v/p	0,33						

Beregn

Beragn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	414,6
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	73,2
Slagg	0,0
Fritt vann	207,3
Absorbert vann	14,3
Årsel 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årsel 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årsel 8/16mm	0,0
Årsel 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	195,12
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2336

volum sk

Proporsjonering av betong	SKANSKA
---------------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Resepnummer	AV-1-M450W.4-S.1-FA-5
Tilskrevet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σkp)	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	5,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matraks	Verdi						
Ønsket matrivolum [l/m ³]	450						
Oppnådd matrivolum [l/m ³]	450						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	549						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	549						
Klinkerandel i effektivt bindem.	91,2 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	5,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	5,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	388,0						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	208,7						
v/b	0,38						
v/p	0,29						

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	521,7
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	27,5
Slagg	0,0
Fritt vann	208,7
Absorbert vann	15,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1580,6
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,49
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m³)	2355

volum dk

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	AV-2-M450W,4-S,1-FA-15
Tilskikt kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = v/(c²Dkp)		0,40					
Luftinnhold		2,0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	15,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,0	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m³]	450						
Oppnådd matriksvolum [l/m³]	450						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	572						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	572						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81,6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	15,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	15,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m³]	388,0						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	194,5						
v/b	0,34						
v/p	0,26						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	486,3
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	85,8
Slagg	0,0
Fritt vann	194,5
Absorbert vann	15,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1580,6
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,72
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m³)	2364

volum ok

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Resepnummer	AV-3-M550W,4-S,1-FA-5 -
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi
$m = v/(c+2k_p)$	0,40
Luftinnhold	2,0 %

Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %
FA	FA	5,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %

Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørstoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %

Fiber	Vol %	[kg/m3]
	0,0 %	7800
	0,0 %	910

Beregn

Matriks	Verdi
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	550
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	550
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	707
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	707
Klinkerandel i effektivt bindem.	91,2 %
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %
FA- andel i effektivt bindem.	5,0 %
FA-andel i totalt bindem.	5,0 %
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %
Totalt volum sementlim [l/m ³]	499,7
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	268,7
v/b	0,38
v/p	0,32

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	671,8
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	35,4
Slagg	0,0
Fritt vann	268,7
Absorbert vann	12,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1282,4
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	7,07
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2272

volum ok

Proporsjonering av betong	SKANSKA
---------------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Resepnummer	AV-4-M550W,4-S,1-FA-15
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σkp)	0,40						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	15,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³ TS	Alkalier	Klorider	
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	550						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	550						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	737						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	737						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81,6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	15,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	15,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	499,7						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	250,5						
v/b	0,34						
v/p	0,29						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	626,3
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	110,5
Slagg	0,0
Fritt vann	250,5
Absorbert vann	12,8
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1282,4
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	7,37
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2284

volum ok

SC1

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt

30P

Reseptnummer

SC1-M500-W45-LS20-SP-1

Tilsett kvalitet

M

Utført av

Bachelor gruppe

Dato

10.04.2021

Initialparametre

Verdi

m = v/(c+Σkp)

0,45

Lufthold

2,0 %

Sementtype

Andel

Andel klinker

Andel FA

Andel slagg

[kg/m³]

Alkalier

Klorider

Norcem Standard FA

0,0 %

82,0 %

18,0 %

0,0 %

3000

1,4 %

0,1 %

Norcem Industri

100,0 %

98,0 %

0,0 %

0,0 %

3130

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

Tilsetningsmaterialer og fillere

Type

Andel (av tot. b)

k

[kg/m³]

Alkalier

Klorider

Elkem Microsilica

Silika

0,0 %

1,0

2200

0,1 %

0,1 %

CALCINED CLAY

FA

0,0 %

1,0

2600

0,0 %

0,0 %

LIMESTONE

FA

0,0 %

1,0

2700

0,0 %

0,0 %

Normineral flyveaske

FA

0,0 %

0,0

2200

0,0 %

0,0 %

Slagg

Slagg

0,0 %

0,6

3000

0,0 %

0,0 %

Tilsetningsstoff

% av b

[kg/m³]

Tørrestoff

[kg/m³] T.S.

Alkalier

Klorider

sp

0,0 %

1040

17,5 %

1282

0,0 %

0,0 %

LIMESTONE(AS A FILLER)

20,0 %

2700

100,0 %

2700

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

100,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1000

100,0 %

1000

0,0 %

0,0 %

Fiber

Vol %

[kg/m3]

0,0 %

7800

0,0 %

910

Matrise

Verdi

Ønsket matrisevolum [l/m³]

500

Oppnådd matrisevolum [l/m³]

500

Effektivt bindemiddel [kg/m³]

526

Totalt bindemiddel [kg/m³]

526

Klinkerandel i effektivt bindem.

98,0 %

Silikaandel i effektivt bindem.

0,0 %

Silikaandel i totalt bindem.

0,0 %

FA-andel i effektivt bindem.

0,0 %

FA-andel i totalt bindem.

0,0 %

Slaggandel i effektivt bindem.

0,0 %

Slaggandel i totalt bindem.

0,0 %

Totalt volum sementfyll [l/m³]

443,9

Effektivt vanninnhold [l/m³]

236,8

v/b

0,45

v/p

0,35

Beregn

Kommentarer:

Gule felt fylles ut, grønne beregnes.
Rød bakgrunn i cellen for oppnådd matrisevolum indikerer at beregningsmakroen ikke er kjørt, og at det derfor ikke er samsvar mellom ønsket og oppnådd matrisevolum. Dette vil oppå gi blanke felt i reseptkjemaet.

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	526,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	236,8
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	105,24
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2314

volum øk

SC2

Proporsjonering av betong	SKANSKA
----------------------------------	----------------

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SC2-M500-W45-LS40-SP-1
Tilsett kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
m = v/(c+Σk _p)	0,45						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørstoff	[kg/m³]	TS	Alkalier	Klorider
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	484						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	484						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	217,7						
v/b	0,45						
v/p	0,34						

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³	
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	483,7
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	217,7
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	193,48
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2341

volum ok

SC3

Proporsjonering av betong SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SC3-M500-W50-LS20-SP-1
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	20,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matriksvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matriksvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	497						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	497						
Klinkerandel i effektivt bindem.	96,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	248,4						
v/b	0,50						
v/p	0,38						

Beregn

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	496,7
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	248,4
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	99,35
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2290

volum ok

SC4

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	SC4-M500-W50-LS40-SP-1
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+Skp)$	0,50						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
Normineral flyveaske	FA	0,0 %	0,0	2200	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m³]	Tørrestoff	[kg/m³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	0,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	40,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m3]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matrvolum [l/m³]	500						
Oppnådd matrvolum [l/m³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m³]	459						
Totalt bindemiddel [kg/m³]	459						
Klinkerandel i effektivt bindem.	98,0 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	0,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m³]	229,4						
v/b	0,50						
v/p	0,38						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	458,7
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
Normineral flyveaske	0,0
Slagg	0,0
Fritt vann	229,4
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	0,00
LIMESTONE(AS A FILLER)	183,48
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2317

volum ok

AC1

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	SDP
Reseptnummer	AC1-M500-W.50-S.1-FA-15
Tilsettest kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi					
m = w/(c+5k _p)		0.50					
Luftinnhold		2.0 %					
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0.0 %	82.0 %	18.0 %	0.0 %	3000	1.4 %	0.1 %
Norcem Industri	100.0 %	96.0 %	0.0 %	0.0 %	3130	0.0 %	0.0 %
	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	1000	0.0 %	0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0.0 %	1.0	2200	0.1 %	0.1 %	
CALCINED CLAY	FA	0.0 %	1.0	2600	0.0 %	0.0 %	
LIMESTONE	FA	0.0 %	1.0	2700	0.0 %	0.0 %	
FA	FA	15.0 %	1.0	2300	0.0 %	0.0 %	
Slagg	Slagg	0.0 %	0.6	3000	0.0 %	0.0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³]	T.S.	Alkalier	Klorider
sp	1.0 %	1040	17.5 %	1282	0.0 %	0.0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0.0 %	2700	100.0 %	2700	0.0 %	0.0 %	
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %	
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0.0 %	7800					
	0.0 %	910					
Matriks	Verdi						
Ønsket matrisevolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matrisevolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	582						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	582						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81.6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0.0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0.0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	15.0 %						
FA- andel i totalt bindem.	15.0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0.0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0.0 %						
Totalt volum sementfrem [l/m ³]	443.9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	247.2						
v/b	0.43						
v/p	0.34						

Beregn

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0.0
Norcem Industri	494.4
	0.0
Elkem Microsilica	0.0
CALCINED CLAY	0.0
LIMESTONE	0.0
FA	87.2
Slagg	0.0
Fritt vann	247.2
Absorbert vann	14.3
Ardeal 0/8 mm nst. vask.	0.0
Ardeal 0/2 mm nst. vask	1431.5
Ardeal 8/16mm	0.0
Ardeal 16/22 mm	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
sp	5.82
LIMESTONE(AS A FILLER)	0.00
	0.00
	0.00
	0.0
	0.0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2276

volum uk

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	SDP
Resepnummer	AC2-M500-W.50-S.1-FA-5
Tilsluttet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparameter	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0.50						
Luftinnhold	2.0 %						
Sementtype	Andel	Andel kilinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkaller	Klorider
Norcem Standard FA	0.0 %	82.0 %	18.0 %	0.0 %	3000	1.4 %	0.1 %
Norcem Industri	100.0 %	96.0 %	0.0 %	0.0 %	3130	0.0 %	0.0 %
	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	1000	0.0 %	0.0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkaller	Klorider	
Elkem Microsilica	Silika	0.0 %	1.0	2200	0.1 %	0.1 %	
CALCINED CLAY	FA	0.0 %	1.0	2600	0.0 %	0.0 %	
LIMESTONE	FA	0.0 %	1.0	2700	0.0 %	0.0 %	
FA	FA	5.0 %	1.0	2300	0.0 %	0.0 %	
Slagg	Slagg	0.0 %	0.6	3000	0.0 %	0.0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkaller	Klorider	
sp	1.0 %	1040	17.5 %	1282	0.0 %	0.0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0.0 %	2700	100.0 %	2700	0.0 %	0.0 %	
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %	
	0.0 %	1000	100.0 %	1000	0.0 %	0.0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0.0 %	7800					
	0.0 %	910					
Matraks	Verdi						
Ønsket matrvskvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matrvskvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	554						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	554						
Klinkerandel i effektivt bindem.	91.2 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0.0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0.0 %						
FA-andel i effektivt bindem.	5.0 %						
FA-andel i totalt bindem.	5.0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0.0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0.0 %						
Totalt volum sementim [l/m ³]	443.9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	263.0						
v/b	0.48						
v/p	0.37						

Beregning

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	526,0
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	27,7
Slagg	0,0
Fritt vann	263,0
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask.	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,54
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2263

volum ok

AC3

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	AC3-M500-W.50-S.1-FA-5
Tilsluttet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre		Verdi						
m = v/(c+Σk _p)		0,45						
Lufthold		2,0 %						
Sementtype		Andel	Andel kilner	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkaller	Klorider
Norcem Standard FA		0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri		100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
		0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere		Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkaller	Klorider	
Elkem Microsilica		Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY		FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE		FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA		FA	5,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg		Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff		% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] T S	Alkaller	Klorider	
sp		1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)		0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
		0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
		0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber		Vol %	[kg/m ³]					
		0,0 %	7800					
		0,0 %	910					
Matriks		Verdi						
Ønsket matrisvolum [l/m ³]		500						
Oppradd matrisvolum [l/m ³]		500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]		589						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]		589						
Kilnerandel i effektivt bindem.		91,2 %						
Silikaandel i effektivt bindem.		0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.		0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.		5,0 %						
FA- andel i totalt bindem.		5,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.		0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.		0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]		443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]		251,6						
v/b		0,43						
v/p		0,34						

Beregnet

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	559,2
	0,0
Elkem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	29,4
Slagg	0,0
Fritt vann	251,6
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	5,89
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2287

volum ok

AC4

Proporsjonering av betong

SKANSKA

Prosjekt	3DP
Reseptnummer	AC4-M500-W,45-S,1-FA-15
Tilsiktet kvalitet	M
Utført av	Bachelor gruppe
Dato	10.04.2021

Initialparametre	Verdi						
$m = v/(c+\Sigma k_p)$	0,45						
Luftinnhold	2,0 %						
Sementtype	Andel	Andel klinker	Andel FA	Andel slagg	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider
Norcem Standard FA	0,0 %	82,0 %	18,0 %	0,0 %	3000	1,4 %	0,1 %
Norcem Industri	100,0 %	96,0 %	0,0 %	0,0 %	3130	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1000	0,0 %	0,0 %
Tilsetningsmaterialer og fillere	Type	Andel (av tot. b)	k	[kg/m ³]	Alkalier	Klorider	
Ekem Microsilica	Silika	0,0 %	1,0	2200	0,1 %	0,1 %	
CALCINED CLAY	FA	0,0 %	1,0	2600	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE	FA	0,0 %	1,0	2700	0,0 %	0,0 %	
FA	FA	15,0 %	1,0	2300	0,0 %	0,0 %	
Slagg	Slagg	0,0 %	0,6	3000	0,0 %	0,0 %	
Tilsetningsstoff	% av b	[kg/m ³]	Tørrestoff	[kg/m ³] TS	Alkalier	Klorider	
sp	1,0 %	1040	17,5 %	1282	0,0 %	0,0 %	
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,0 %	2700	100,0 %	2700	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
	0,0 %	1000	100,0 %	1000	0,0 %	0,0 %	
Fiber	Vol %	[kg/m ³]					
	0,0 %	7800					
	0,0 %	910					
Matris	Verdi						
Ønsket matrisvolum [l/m ³]	500						
Oppnådd matrisvolum [l/m ³]	500						
Effektivt bindemiddel [kg/m ³]	616						
Totalt bindemiddel [kg/m ³]	616						
Klinkerandel i effektivt bindem.	81,6 %						
Silikaandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Silikaandel i totalt bindem.	0,0 %						
FA- andel i effektivt bindem.	15,0 %						
FA-andel i totalt bindem.	15,0 %						
Slaggandel i effektivt bindem.	0,0 %						
Slaggandel i totalt bindem.	0,0 %						
Totalt volum sementlim [l/m ³]	443,9						
Effektivt vanninnhold [l/m ³]	235,6						
v/b	0,38						
v/p	0,31						

Beregn

Beregn

Proporsjonert betong

Materialer	kg/m ³
Norcem Standard FA	0,0
Norcem Industri	523,5
	0,0
Ekem Microsilica	0,0
CALCINED CLAY	0,0
LIMESTONE	0,0
FA	92,4
Slagg	0,0
Fritt vann	235,6
Absorbert vann	14,3
Årdal 0/8 mm nat. vask.	0,0
Årdal 0/2 mm nat. vask	1431,5
Årdal 8/16mm	0,0
Årdal 16/22 mm	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
sp	6,16
LIMESTONE(AS A FILLER)	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
Prop. betongdens. (kg/m ³)	2298

volum ok